

FILET D'OMBRAJE

90%



DESCRIPTION	TISSU, MIXTE PLAT M/R., 5 x 6, PEHD STABILISÉ, NOIR, ENLEVÉ					
APPLICATION	PROTECTION AGRICOLE					
CARACTÉRISTIQUES			MIN.	MAX	UNITÉ	MÉTHODE
MATIÈRE		HDPE	-	-	-	-
COULEUR		NEGRO 2 C 2X	-	-	-	PANTONE
POIDS TOTAL		92	83	101	GR /	ISO 3801-2
NOMBRE DE FILS	CHAÎNE	50	49	51	x 10 CM	ISO 7211-2
	TRAME	60	59	61		
	RENFORT LATERAL EXTERNE	200	196	204		
	RENFORT LATERAL INTERNE					
	RENFORT CENTRAL	200	196	204		
FORCE MAXIMALE	CHAÎNE	470	423	-	N / 5 CM	ISO 13934-1
	TRAME	800	720	-		
	RENFORT LATERAL EXTERNE	1800	1620	-		
	RENFORT LATERAL INTERNE					
	RENFORT CENTRAL	1800	1620	-		
ALLONGEMENT A LA FORCE MAXIMALE	CHAÎNE	18	15	21	%	
	TRAME	18	15	21		
	RENFORT LATERAL EXTERNE	23	20	26		
	RENFORT LATERAL INTERNE					
	RENFORT CENTRAL	23	20	26		
MATIÈRE BASE DU PLASTIFIÉ			-	-	-	-
COULEUR DU PLASTIFIÉ	FACE 1		-	-	-	PANTONE
	FACE 2		-	-		
POIDS DU PLASTIFIÉ	FACE 1				GR / M²	ISO 2286
	FACE 2					
DIMENSIONS DU PORE	LONGITUDINAL		-	-	MM	INTERNO
	TRANSVERSAL		-	-		
POROSITÉ			-	-	%	INTERNO
OMBRAJE		90	-	-		
EFFET COUPE VENT		86	-	-	%	ISO 9237
RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES			50/2.3	-	%(F) /	ISO 13934-1

L'exposition aux intempéries a été réalisée conformément à la norme ASTM G-154 dans une chambre QUV UV-VAPOUR (avec des lampes UV-B). Cycle UV : 8 h, 60° C, 0,63 w/m²/nm. Cycle de condensation : 4h, 50° C.

RENFORTS	1 RENFORT LATÉRAL DE 5,7CM (+/-10%) SUR LES BORDS DU TISSU 1 RENFORT CENTRAL DE 5CM (+/-5%) POUR DES LARGEURS DE 5M
MARQUAGES	2 RAYURES JAUNE OR DE 2MM 0 0 ET 5,5CM DE CHAQUE BORD 2 RAYURES INDIQUANT L'ANNÉE DE FABRICATION À 2 ET 2,5CM DE CHAQUE BORD

→ **NOTE :** Les valeurs précédentes ont un caractère relatif aux conditions standard mentionnées et ne présupposent donc pas une garantie juridique relative à leurs performances dans une application concrète. Ces valeurs sont basées sur nos expériences actuelles et peuvent être modifiées lors de révisions ultérieures.

